

Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento resiliente compatto
Classe d'uso	EN ISO 10874	Residenziale 23 – Commerciale 33

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

	PLANCETTA	PLANCIA	QUADROTTA
Spessore Totale	5,5 mm.	6 mm.	6 mm.
Spessore strato d'usura	0,55 mm.	0,55 mm.	0,55 mm.
Dimensioni	180 X 1220 mm.	228 X 1524 mm.	475 X 950 mm.
Imballaggio	8 pz/conf. pari a 1,757 M <sup>2</sup>	6 pz/conf. pari a 2,085 M <sup>2</sup>	4 pz/conf. pari a 1,805 M <sup>2</sup>
Peso	8,10 kg / M <sup>2</sup>	9,10 kg / M <sup>2</sup>	9,00 kg / M <sup>2</sup>
Microbisellatura	4 lati	4 lati	4 lati
Sistema di incastro	I 4 F	I 4 F	I 4 F

## RISULTATI DEI TEST

Stabilità dimensionale	EN 23999	≤ 0,02%
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Effetto ruota sedia a rotelle	EN ISO 4918	Ok
Stabilità del colore alla luce	EN ISO 105-B02	>6
Resistenza chimica	EN ISO 26987	Ok
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,010%
Resistenza termica	EN 12667	0,061 M <sup>2</sup> K/W
Riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	Idoneo Max 27° C
Resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10
Isolamento rumore da calpestio	ISO 717-2	19dB
Formaldeide	EN ISO 717	E1

